
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФИРМА НАУКА»

ООО «ФИРМА
НАУКА»

СТАНДАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 45172744-005-2010

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ФИРМА НАУКА»
Ю.А. Камынин

A blue circular stamp of the company OOO 'FIRMA NAUKA' is located in the center-right of the page. The stamp contains the text 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА НАУКА»' around the perimeter and 'ОБЛАСТЬ МОСКВА *88166 SN' at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

ГРУНТОВЫЙ МОДУЛЬ ГП-1500

Технические условия

Москва

2010

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.4 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте:

- 1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Обществом с ограниченной ответственностью «ФИРМА НАУКА»
- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом генерального директора ООО «ФИРМА НАУКА» от 26.11.2010 г. № 01/04.
- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
- 5 В настоящем стандарте использованы изобретения защищенные Патентом РФ:
 - № 2338834 «Способ сооружения основания, основание и грунтовый модуль»;
 - № 2303736 «Способ прокладки магистрального трубопровода в искусственной траншее на территории распространения вечномерзлых грунтов (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)»;
 - № 2228479 «Способ армирования слабых грунтов оснований и откосов (варианты) и георешетка для его осуществления».

Информация об изменениях к настоящему стандарту регулярно размещается на официальном сайте компании ООО НПХ «Наука» www.nph-nauka.ru в сети Интернет, а текст изменений и поправок – ежемесячно. В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта уведомление об этом будет размещено на выше указанном сайте.

© ООО «ФИРМА НАУКА»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен и использован другими организациями в своих интересах без договора с ООО «ФИРМА НАУКА»

Содержание

1. Область применения.....	1
2. Нормативные ссылки	1
3. Термины и сокращения	3
4. Классификация	4
5. Технические требования.....	4
6. Требование безопасности.....	10
7. Требование охраны окружающей среды	11
8. Правила приемки	12
9. Метод контроля	14
10. Транспортирование и хранение	15
11. Указания по эксплуатации	16
12. Гарантии изготовителя.....	20
Приложение А (Обязательное) Требования к техническим тканям для изготовления геомодулей.....	22
Приложение Б (Обязательное) Форма паспорта на ГП.....	23
Приложение В (Рекомендуемое) Перечень оборудования для испытаний.....	24
Библиография.....	25

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРУНТОВЫЙ МОДУЛЬ ГП-1500
Технические условия

Дата введения 26.11.2010 г.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт организации распространяется на производимый ООО «ФИРМА НАУКА» грунтовый модуль, (далее ГП-1500), заполняемый сыпучим материалом, предназначенный для применения в грунтовых основаниях различных сооружений, а также в качестве элементов противоэрозионных сооружений, в т.ч. в районах распространения вечномерзлых грунтов, болотах I и II типов и др.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает требования к грунтовому модулю ГП-1500, правила приёмки, методы контроля, правила транспортирования, хранения, эксплуатации и гарантии изготовителя.

1.3 Грунтовый модуль ГП-1500 может применяться в грунтовых основаниях различных сооружений, а также в качестве элементов грунтовых сооружений для армирования грунтовых насыпей различного назначения, в том числе автодорог, в качестве элементов противоэрозионных сооружений, при обустройстве речных и морских побережий.

1.4 Пример условного обозначения грунтового модуля в зависимости от его размеров и назначения: ГП 1500-1,5-2,1, где после аббревиатуры ГП-1500 указана ширина полотна – 1,5 м, размер диагонали ячейки – 2,1 м.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 9.049-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.138-97 ССБТ Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (с Изменениями №1,2,3)

ГОСТ 15897-97 Нить полиамидная для технических тканей. Технические условия

ГОСТ 24662-94 Нить полиэфирная техническая. Технические условия

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 6611.2-73 Нити текстильные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7219-83 Электропаяльники бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия.

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 27288-87 Машины швейные промышленные. Общие технические требования

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжения, сжатие и изгиб. Технические условия.

ГОСТ 29104.1-91 Ткани технические. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

ГОСТ 29104.4-91 Ткани технические. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

ГОСТ 29104.13-91 Ткани технические. Метод определения стойкости к агрессивным средам

ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия.

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия ссылочных стандартов на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при поль-

зовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 55028, используются следующие термины и сокращения:

3.1 грунтовый модуль; ГП-1500: Конструкция, изготовленная из гибких элементов, скрепленных попарно расположенными в шахматном порядке швами с возможностью образования заполняемой сыпучим материалом ячеистой структуры.

3.2 гибкий элемент: Лента из технических тканей.

3.3 линейная плотность нити: Косвенная характеристика толщины (масса единицы длины) волокон и нитей.

3.4 сезонно-талый слой; СТС: Слой почвы или горных пород, протаивающий в тёплый период года, ограниченный снизу многолетнемёрзлыми породами

3.5 лакокрасочный материал; ЛКМ: Жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие.

3.6 грунтовое сооружение: Сооружение с использованием грунта, возводимое на трассе дороги, на подходах к мостам и путепроводам и др.

3.7 противоударная плита: Конструкция, применяемая с целью защиты причалов от механических воздействий.

3.8 инвентарный кондуктор: Металлическая конструкция в виде поста-мента или рамки, в зависимости от размерности, внутри которого подвешивают или растягивают грунтовый модуль.

4 Классификация

4.1 Грунтовые модули в зависимости от размеров и назначения выпускаются различных модификаций.

4.2 Крупноразмерные ГП-1500 (от ГП-1500-1,0-1,05 до ГП-1500-1,5-2,1) следует применять при армировании насыпей различного назначения с целью повышения их несущей способности и использования местных грунтов, в т.ч. с низкими строительными характеристиками, в том числе в понижениях микрорельефа.

4.3 Среднеразмерные ГП-1500 (ГП-1500-0,75-0,7 и ГП-1500-0,5-0,7) применяются с целью, изложенной в п. 4.2, на возвышениях микрорельефа, в основаниях и по поверхности крупноразмерных ГП-1500;

4.4 Малоразмерные ГП-1500-0,35-0,35 применяются для сооружения несущих покрытий на слабых, в т.ч. вечномёрзлых грунтах, на болотах I и II типов, в основаниях крупно и среднеразмерных ГП-1500, для сооружения подъездных дорог и технологических проездов в различных грунтовых условиях, для защиты грунтовых дорог от колееобразования.

4.5 Геометрические размеры грунтовых модулей приведены в таблице № 1.

5 Технические требования

5.1 Основные параметры и характеристики (свойства)

ГП-1500 должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, комплекту конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке, и приведенным выше патентам на изобретения.

Основные параметры ГП-1500 приведены в таблице 1, общий вид на рисунке 1 (для примера приведен крупноразмерный модуль ГП-1500-1,5-1,4).


Таблица 1 – Основные параметры ГП-1500

Модификация ГП-1500	Размеры ГП в плане, (длина×ширина), м	Ширина гибкого элемента, м	Длина диагонали ячейки, м
1	2	3	4
Крупноразмерные			
ГП-1500 – 1,5 – 2,1	4,2×4,2	1,5	2,1
ГП-1500 – 1,5 – 1,4	4,2×2,8		1,4
ГП-1500 – 1,5 – 1,05	4,2×2,1		1,05
ГП-1500 – 1,0 – 1,4	4,2×2,8	1,0	1,4
ГП-1500 – 1,0 – 1,05	4,2×2,1		1,05

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
Среднеразмерные			
ГП-1500 – 0,75 – 0,7	2,8×2,1	0,75	0,7
ГП-1500 – 0,5 – 0,7	2,8×2,1	0,5	0,7
Малоразмерные			
ГП-1500 – 0,35 – 0,35	2,8×2,8	0,35	0,35
ГП-1500 – 0,25 – 0,28	1,68×1,68	0,25	0,28

Примечание – Допуски на ширину лент ± 30 мм, допуски на размеры ГП ± 50 мм.



1- грунтовый модуль; 2 – гибкая стенка; 3 – фартуки; 4 – внешние монтажные проушины; 5 – гибкие элементы; 6 – внутренние монтажные проушины; 7 – дополнительные полости, заполняемые грунтом

Рисунок 5.1 – Общий вид ГП-1500-1,5-1,4

5.1.2 ГП-1500 содержит набор гибких элементов, скрепленных попарно расположенными в шахматном порядке ниточными швами с образованием заполняемой насыпным материалом ячеистой структуры, в которой в качестве гибких

элементов использованы полотнища технических тканей. Места расположения скрепляющих швов крупноразмерных ГП-1500 усилены наложением на гибкие элементы огибающими их кольцевыми техническими лентами с монтажными проушинами. На концах попарно скрепленных гибких элементов и на вершинах углов ячеек закреплены монтажные петли, отверстия которых ориентированы поперечно продольным сторонам гибких элементов.

По согласованию с Заказчиком на внешних боковых поверхностях ГП-1500, смонтированных по периметру грунтового сооружения, пришивают к ребрам ячеек фартуки, изготовленные из материала ГП-1500, снабженные элементами их крепления с фартуками смежных ГП-1500. Ширина фартука составляет не менее двух третей длины диагонали ячейки ГП-1500, а высота должна быть равна ширине ленты.

По согласованию с Заказчиком по одной из сторон или по двум сторонам внешних по периметру сооружения ГП-1500 между внешними ребрами ячеек пришивают гибкие стенки, изготовленные из материала ГП-1500. Длина гибкой стенки должна быть равна длине диагонали ячейки ГП-1500, а высота равна ширине ленты.

Фартуки и стенки пришивают с целью формирования дополнительных объемов грунта, позволяющих создавать обочины грунтовых сооружений и, таким образом, увеличить ширину проезжей части (площади) грунтовых сооружений, защитить внешние грани ячеек от влияния атмосферных факторов.

5.1.3 Тканевые части сшивают между собой полиэфирными или полиамидными нитками с прочностью на разрыв не менее 8,0 кг, изготавливаемых по ГОСТ 24662 и ГОСТ 15897, соответственно.

5.1.4 Пошив ГП-1500 производится на промышленных швейных машинах отечественного производства в соответствии с ГОСТ 27288 или импортного производства, по характеристикам не ниже указанных в ГОСТ 27288.

5.1.5 Раскрой технической ткани для изготовления ГП-1500 производят электропаяльниками типа ЭПСН-250/220 по ГОСТ 7219 вручную на раскройных столах, оборудованных опорами для размотки рулонов технической ткани

по картам раскроя, разрабатываемым для каждого типоразмера ГП-1500 с обязательным соблюдением после пошива требований, приведенных в таблице 1.

5.1.6 При применении ГП-1500 используют стальной инвентарный разборный кондуктор в виде постаменты, внутри которого подвешивают крупноразмерный ГП-1500, или в виде рамки, внутри которой растягивают малоразмерные ГП-1500. Кондукторы изготавливают из стального проката.

5.1.7 Металлические поверхности инвентарных кондукторов окрашивают, например, комбинированным покрытием ВД-КЧ-1Ф по [1].

5.2 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям

5.2.1 Все материалы, применяемые для изготовления ГП-1500, должны иметь паспорта в соответствии с техническими условиями на них, сертификаты соответствия или санитарно-эпидемиологические заключения. Характеристики технических тканей, используемых при производстве ГП-1500 представлены в Приложении А.

5.2.2 Монтажные кондукторы следует изготавливать из металлического проката по конструкторской документации, разрабатываемой индивидуально для каждого типоразмера ГП-1500.

5.2.3 Входной контроль качества исходных материалов на соответствие техническим условиям предприятий-изготовителей производят по следующим показателям:

а) по техническим тканям:

1) поверхностная плотность, г/м²;

2) разрывная нагрузка, кг/5 см:

- по основе;

- по утку;

3) относительное удлинение при разрыве, %:

- по основе;

- по утку;

б) по швейным ниткам:

- 1) номинальная линейная плотность, тэкс;
- 2) разрывная нагрузка ниток, кг·с;
- 3) относительное удлинение ниток при разрыве, %.

На материале не допускаются дыры, пробоины, расхождения швов, пропуски в строчках.

5.2.4 Результаты входного контроля с указанием марки материала, даты получения, даты проведения испытаний, результатов испытаний фиксируются в журналах входного контроля.

Применение для изготовления ГП-1500 технических тканей допускается только после получения положительных результатов испытаний представительного образца ткани на соответствие требованиям настоящего СТО.

5.2.5 Применяемые технические ткани должны быть стойкими к воздействию агрессивных сред по «Методу определения стойкости к агрессивным средам» ГОСТ 29104.13

5.2.6 Применяемые технические ткани должны обладать стойкостью к воздействию плесневых грибов (п. 3.7.2 ГОСТ 9.049).

5.2.7 Стойкость материала ГП-1500 к воздействию агрессивных сред и плесневых грибов следует проверять при проведении периодических испытаний.

5.2.8 К допустимым порокам материала ГП-1500 относятся пороки, допускаемые ГОСТ 18215, п. 5.2.3. Этим же ГОСТ не допускаются пороки внешнего вида технической ткани перечисленные в п. 5.3.2.

5.2.9 К допустимым порокам изделия ГП-1500 относятся допуски на геометрические размеры ГП-1500.

5.2.10 К недопустимым порокам изделий относятся превышение допусков на геометрические размеры, приведенные в таблице 1 настоящего Стандарта, а также пропуски в строчках, расхождения швов, различные механические повреждения лент.

5.3 Комплектность

5.3.1 В комплект поставки каждой партии отгружаемых изделий, изготовленных из материалов с одинаковыми характеристиками, входят:

- поставляемая партия ГП-1500;
- увязочная техническая лента в количестве от четырех до двенадцати штук;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.

5.3.2 По заказу в комплект поставки включают стальной инвентарный разборный кондуктор в виде постаменты, внутри которого подвешивают крупногабаритный ГП-1500, или в виде рамки, внутри которой растягивают малоразмерные ГП-1500.

5.3.3 Комплектация производится на предприятии – изготовителе изделий.

5.4 Маркировка

5.4.1 Маркировку ГП-1500 осуществляют на этикетке, пришиваемой к изделию. Этикетка представляет собой отрезок ленты нейлоновой белой текстильной, на котором несмываемой краской печатают приведенную ниже информацию. Используется термотрансферная лента, применяются нитки, используемые для пошива изделий.

При упаковке изделий в световлагозащитный материал дополнительную этикетку закрепляют на упаковке на видном месте.

5.4.2 Маркировка ГП-1500 должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение марки ГП-1500;
- номер настоящего Стандарта;
- дату отгрузки;
- массу (комплекта) изделия;
- подпись оператора и контролера отдела технического контроля.

5.5 Упаковка изделий

5.5.1 Упаковка крупноразмерных ГП-1500 производится поштучно с увязкой упаковочной лентой на упаковочном станке, при этом маркировка изделия должна быть доступна для обозрения. Упаковка среднеразмерных и малоразмерных ГП-1500 производится по два-три изделия с увязкой упаковочной лентой на упаковочном станке. Дополнительно ГП-1500 упаковывают в световлагозащитный материал с нанесением маркировки на упаковку изделия. Для этих целей применяется полиэтиленовая пленка черного цвета по ГОСТ 10354.

5.5.2 Монтажные металлические инвентарные кондукторы должны быть упакованы в поддоны или кассеты или увязаны с учетом габарита и веса упакованной продукции.

6 Требования безопасности

6.1 К работам по такелажу, монтажу ГП-1500, увязке между собой, загрузке грунтом, вибротрамбованию грунта следует привлекать рабочих, обученных, аттестованных и допущенных к самостоятельной работе в соответствии с следующими нормативными документами [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].

6.2 Рекомендованные технические ткани пожаробезопасны; минимальная температура плавления (у полиамидных материалов) составляет 215 °С; полиэфирные ткани имеют температуру плавления 265 °С, температуру размягчения ~ 180 °С.

6.3 Полиамидные и полиэфирные ткани в соответствии с ГОСТ 12.1.044 относятся к группе сгораемых материалов. Температура самовоспламенения составляет более 440 °С.

6.4 В пламени медленно горят с образованием расплава, с последующим разложением и выделением ряда токсичных продуктов (аммиак – предельно-допустимая концентрация, далее ПДК 20 мг/м³; оксиды углерода - ПДК 20 мг/м³ и азота - ПДК 5 мг/м³; капролактамы и др.) с классом опасности 3, 4 (по ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007).

6.5 При возгораниях возможно применять любые средства пожаротушения. Для защиты от токсичных продуктов, образующихся в условиях пожара, применяют изолирующие противогазы любого типа, в том числе противогазы марки БКФ.

6.6 Раскрой технических тканей с применением электропаяльников типа ЭПСН-250/220 по ГОСТ 7219 и пошив изделий на промышленных швейных машинах должен производиться в отдельных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией с расчетной кратностью обмена воздуха в зависимости от объема помещения, производительности производства и токсичности применяемых материалов.

6.7 При раскрое технических тканей рабочие в качестве защиты используют хлопчатобумажные перчатки.

6.8 Рабочие помещения, где производятся работы с ЛКМ, должны быть оборудованы средствами пожарной безопасности и промышленной санитарии.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 Применяемые для изготовления ГП-1500 полиэфирные или полиамидные технические ткани и швейные нитки не содержат летучих компонентов, не растворимы в воде, грунтовых средах и органических растворителях (бензин, горюче-смазочные материалы, ацетон, спирт), устойчивы в широком интервале рабочих температур, морозостойкие.

7.2 Полиамидные ткани под действием солнечного излучения подвержены фотохимической деструкции (старению); при этом возможна миграция капролактама (ПДК 10 мг/м³).

7.3 Полиэфирные волокна (лавсан и материалы на его основе) не обнаруживают выраженного токсического воздействия.

7.4 По результатам санитарно-эпидемиологических исследований технические ткани и составляющие компоненты (нити, волокна) оценены как безопасные для жизни и здоровья потребителей.

7.5 Рекомендованные ткани при температурах от минус 60 °С до 80 °С и под действием солнечного света не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с этими тканями при нормальных условиях не требует дополнительных мер предосторожности. При раскрое электропаяльниками выделяются продукты горения ткани (п.7.6).

7.6 Рабочие помещения, в которых производится раскрой ткани электропаяльниками и шитье изделий, должны иметь надлежащую общую или местную вентиляцию, обеспечивающую чистоту воздуха рабочей зоны от возможных загрязнений продуктами горения или деструкции тканей (пыли и газовых фракций), должны соблюдаться требования безопасности при работе с промышленными швейными машинами – по ГОСТ 12.2.138.

7.7 Отходы производства ГП-1500 необходимо направлять на регенерацию на предприятия химволокна или утилизировать на предприятиях по сбору и переработке отходов.

8 Правила приемки

8.1 Входной контроль производится в соответствии с требованиями п. 5.2.3.

8.2 Отгружаемые ГП-1500 должны быть приняты отделом технического контроля (производственной лабораторией) предприятия-изготовителя с соблюдением требований ГОСТ 15.309.

8.3 Приемку ГП-1500 производят партиями. Размер партии устанавливают договором между предприятием-изготовителем и заказчиком, но не более 1500 штук изделий одной марки, партия сопровождается одним документом о качестве (паспортом). Форма паспорта приведена в Приложении Б.

8.4 При приемке готовой продукции все изделия подвергают визуальному осмотру, обмеру – 0,5 % изделий, но не менее пяти штук от партии. Изделия, не соответствующие требованиям настоящего Стандарта и конструкторской доку-

ментации, отбраковывают, возвращают изготовителю для переработки. Проверяют при помощи линейки также конструкцию швов, количество строчек и расстояния между ними и от обреза ткани, шаг стежка, длину обратной строчки.

8.5 Комплектность ГП-1500 необходимо проверять в соответствии с п. 5.3.

8.6 Маркировка и упаковка ГП-1500 должна соответствовать п. 5.4 и п. 5.5 данного Стандарта.

8.7 При приемо-сдаточных испытаниях проверяются следующие параметры:

- внешний вид;
- геометрические размеры;
- масса изделия;
- поверхностная плотность технической ткани;
- прочность при растяжении и относительное удлинение при максимальной нагрузке технической ткани в соответствии с ГОСТ Р 55030;
- разрывные нагрузки и относительное удлинение швейных ниток;
- целостность соединений в соответствии с ГОСТ 55030;
- стойкость к воздействию агрессивных сред в соответствии с ГОСТ Р 55035.

При обнаружении несоответствия изделий хотя бы одному из вышперечисленных требований, контролю подвергают всю предъявленную партию. Изделия, имеющие дефекты, отбраковывают и передают изготовителю для анализа выявленных дефектов и их устранения. После устранения дефектов всю партию предъявляют на повторный приемо-сдаточный контроль. При невозможности устранения выявленных дефектов изделия окончательно забраковывают и сдают на склад с пометкой «Брак».

Периодические испытания проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 15.309.

При изменении сырьевого состава технических тканей проводят испытания всех свойств тканей, указанных в разделе 5.

9 Методы контроля

Контроль свойств материалов и изделий производит производственная лаборатория предприятия-изготовителя, в том числе:

9.1 Внешний вид ГП-1500 – визуальный метод.

9.2 Геометрические размеры изделия - визуально-измерительный метод при помощи рулетки металлической по ГОСТ 7502, линейки металлической по ГОСТ 427, штангенциркуля по ГОСТ 166, на соответствие требованиям таблицы 1.

9.3 Масса изделия ГП-1500 – метод взвешивания на весах технических, соответствующих ГОСТ Р 53228, с погрешностью $\pm 0,075$ кг.

9.4 Поверхностная плотность ткани – по ГОСТ 29104.1.

9.5 Разрывная нагрузка и относительное удлинение ткани – по ГОСТ 29104.4, при помощи испытательных разрывных машин Р-0,5 и тип 2179 по ГОСТ 28840.

9.6 Разрывная нагрузка и относительное удлинение швейных ниток – по ГОСТ 6611.2, при помощи испытательной разрывной машины РМ-30-1 по ГОСТ 28840.

9.7 Разрывные нагрузки сшивных соединений – по методике, согласованной с патентообладателем.

9.8 Длина обратной строчки, размер стежка – визуально-измерительный метод, с использованием линейки металлической по ГОСТ 427 или штангенциркуля по ГОСТ 166.

9.9 Соответствие материалов, используемых при изготовлении продукции, необходимо подтверждать сертификатами (паспортами) качества предприятий-поставщиков материалов и протоколами испытаний аттестованной лаборатории на соответствие требованиям Приложения А настоящего СТО.

9.10 Комплектация ГП-1500 – метод сличения с документацией по п. 5.3.

9.11 Маркировка и упаковка – метод сличения с документацией по п. 5.4 и п. 5.5.

9.12 Контрольно-измерительные приборы и оборудование, приведенные в Приложении В, используемые при проверке и испытаниях, должны быть поверенные и аттестованы.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование и хранение ГП-1500, упаковок инвентарных кондукторов производят с учетом требований ГОСТ 7000, габаритов и веса упакованной продукции.

10.2 Условия хранения Ж2 в соответствии с ГОСТ 15150.

10.3 Изделия следует транспортировать закрытыми видами транспорта с обеспечением требуемых способов крепления в соответствии с действующими для каждого вида транспорта правилами перевозки грузов.

Отправки по железной дороге необходимо производить в вагонах или в контейнерах.

10.4 Условия хранения ГП-1500 и инвентарных кондукторов должны обеспечить их полную сохранность и эксплуатационную надежность в течение всего срока от момента изготовления до монтажа.

10.4.1 Упаковки ГП-1500 и инвентарных кондукторов необходимо хранить в закрытых складских помещениях на стеллажах, поддонах или решетках, при температуре от минус 60 °С до 40 °С, при относительной влажности воздуха до 60 % (влияет на усадку материала) и при отсутствии паров агрессивных веществ, с защитой от попадания влаги и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных систем и обогревательных приборов.

10.4.2 При хранении грунтовых модулей следует учитывать требования ГОСТ 7000 - с дополнением: упаковки тканевых частей конструкций следует укладывать на стеллажах горизонтально, а упаковки металлических кондукторов – на поддонах или подкладках в тех же складских помещениях.

10.4.3 В целях пожарной безопасности необходимо:

- не хранить конструкции вблизи электронагревательных приборов, легко воспламеняющихся веществ, взрывоопасных материалов и окислителей;

- не пользоваться на территории складских помещений открытым пламенем;
- электропроводку необходимо выполнять в пожаробезопасном исполнении;
- складские помещения необходимо обеспечить средствами пожаротушения и вентиляцией, индивидуальными средствами защиты.

11 Указания по эксплуатации

Проектирование автомобильных дорог и промышленных площадок с применением грунтовых модулей ГП-1500 в условиях зоны вечной мерзлоты, а также на слабых грунтах, проводится в соответствии с [10].

11.1 Защитная функция малоразмерных ГП-1500-0,35-0,35 заключается в распределении динамических и статических нагрузок от строительной машины или объекта на приповерхностный слой слабого грунта, уплотненной на глубину (0,4÷0,6) м в процессе послойного вибротрамбования грунта в ячейках ГП.

11.2 Малоразмерные ГП-1500-0,25-0,28 применяются для защиты поверхности грунтовых склонов и насыпей, откосов насыпей от водной и ветровой эрозии, в т.ч. при ступенчатом размещении ГП-1500 с образованием подпорной стенки на склонах крутизной более 45°.

11.3 Грунтовые основания сооружают с применением ГП-1500 на слабых грунтах в соответствии с запатентованным способом сооружения оснований, в котором на подготовленном грунте размещают и закрепляют полученный последовательным наращиванием упругий слой – состоящее из ГП-1500 с ячеистой структурой основание, для чего укладывают на грунт ГП-1500, упаковки крупноразмерных и среднеразмерных ГП-1500 (ширина лент более 350 мм) разворачивают, заносят подкондуктор и закрепляют к кондуктору за строповочные петли ГП-1500 двумя способами: привязывают к балкам кондуктора отрезками технической ленты с разрывной нагрузкой не менее 2,0 т с возможностью сброса под нагрузкой; строповочные петли ГП-1500 заземляют в эксцентриковых

сбросных устройствах, обеспечивающих сброс ГП-1500 с кондуктора после загрузки его ячеек уплотненным грунтом. Малоразмерные ГП-1500 растягивают на штырях кондуктора.

11.4 Предварительно поверхность грунта под ГП-1500 очищают от кустарника, пней, валунов, от снега, при необходимости выравнивают с засыпкой ям привозным грунтом, не нарушая мохорастительного слоя и корневой системы, по поверхности грунта выстилают полотна из НСМ.

После заполнения ячеек ГП-1500 грунтом с применением экскаватора и с вибротрамбованием, последний отсоединяют от кондуктора, кондуктор оснащают геомодулем и переставляют для обеспечения возможности работы со смежным модулем.

Монтаж ГП-1500 следует прекращать в период сильного ветра более 10 м/с и при возможности заполнения ячеек ГП-1500 снегом.

11.5 При необходимости ГП-1500 могут быть применены в два слоя по высоте, при этом для закрепления ГП-1500 второго слоя перед их загрузкой грунтом следует использовать монтажные проушины заполненных грунтом ГП-1500 нижнего слоя или применять переставной металлический монтажный кондуктор.

11.6 Заполнение ячеек ГП-1500 производят насыпным материалом, преимущественно, местным грунтом, подготовленным в карьерах с крупностью фрагментов не более 50 мм без примесей снега, льда, растительных отходов, в т.ч. получаемым в виде запасов грунта гидронамывом, с его промежуточным уплотнением в ячейках вибротрамбованием.

11.7 Над состоящим из ГП-1500 основанием, которое может быть перекрыто сверху и (или) снизу дренирующим рулонированным материалом, создают слой насыпного материала, в котором может быть размещен дренирующий мат, при этом формируют слой насыпного материала с образованием заданных уклонов от продольной оси основания к его боковым сторонам или к дренажным каналам. Поверхность насыпи может быть перекрыта малоразмерными ГП-1500.

11.8 При строительстве на сезонно-талых грунтах (далее - СТС) в летних условиях следует применять мало или среднеразмерные ГП-1500, в т.ч. в основании крупноразмерных ГП-1500. Малоразмерные и среднеразмерные ГП-1500 выставляют с использованием регулируемых по высоте кондукторов по заданному уровню (отметке), ячейки и полости между ГП-1500 и поверхностью земли заполняют с вибротрамбованием привозным грунтом до уровня, на (50-100) мм превышающего поверхность ГП-1500.

11.9 При невозможности уплотнения грунта в приповерхностном слое СТС (в зимнее время), непосредственно под основанием из ГП-1500 необходимо размещать теплоизолирующий экран, уложенный непрерывно или с оставлением свободной заданного размера продольных полос земли. Экран должен выступать не менее чем на 2,5 метра (мощностью СТС) за пределы основания в плане, при этом поверхность выступающей части экрана необходимо защитить малоразмерными геомодулями и отсыпкой из насыпного материала с образованием угла естественного откоса с последующим укреплением ее откосов дополнительным слоем малоразмерных ГП-1500.


11.10 При вибротрамбовании обеспечивают уплотнение поверхностного слоя СТС на глубину до 500 мм. В процессе эксплуатации при просадке поверхности малоразмерных ГП-1500 её выравнивание по горизонтали производят за счет частичного извлечения лент из грунта с последующим заполнением грунтом образовавшихся полостей в ячейках и уплотнением грунта в ячейках повторным вибротрамбованием.

11.11 На уплотненном основании из малоразмерных ГП-1500-0,35-0,35 способом «от себя» монтируют крупноразмерные и среднеразмерные ГП-1500, при этом работа тяжелых строительных машин допускается по поверхности основания из малоразмерных ГП-1500.

11.12 Требуемая высота грунтового сооружения может быть получена отсыпкой дренирующего грунта по поверхности уплотненного основания из мало-

размерных ГП-1500-0,35-0,35, при этом высоту дополнительного слоя устанавливают в проектной документации. В этом случае по поверхности дополнительного слоя следует монтировать слой из малоразмерных ГП-1500.

11.13 На подтопляемых территориях, при сооружении причалов с использованием местного грунта, модули ГП-1500 следует применять в два слоя. Защита причалов от воздействия плавучего льда следует выполнять за счет укрепления откосов с применением противоударных плит (рисунок 2).




1 - сезонно-талый слой в летний период; 2 - дневная поверхность земли;
3 – НСМ; 4 - мало размерные ГП-1500-0,35-0,35; 5 - теплоизолирующий экран;
6 - основание из ГП-1500 (нижний слой); 7 - дренирующий грунт; 8 - основание из ГП-1500 (верхний слой); 9 - гибкие противоударные плиты; 10 – граница вечномерзлого грунта; 11- малоразмерные ГП-1500-0,25-0,28

Рисунок 11.1 - Схема сечения общепланировочной насыпи-причала

11.14 При строительстве на не подтопляемых территориях в районах распространения многолетнемерзлых грунтов в летнее время следует использовать дренирующий грунт, в т.ч. полученный гидронамывом. По всей поверхности основания насыпи следует применять малоразмерные ГП-1500-0,35-0,35, рисунок 3. Вторым слоем следует монтировать крупноразмерные или среднеразмерные ГП, по поверхности которых отсыпать слой дренирующего грунта до отметок

сооружения, который защищают от водной и ветровой эрозии слоем малоразмерных ГП-1500-0,25-0,28.



1 - поверхность земли; 2 - полотнища из НСМ; 3 - уплотненный через ячейки малоразмерных ГП-1500 грунт; 4 - малоразмерные ГП-1500; 5 - крупноразмерные ГП-1500; 6 - дренирующий грунт; 7 - полотнище из НСМ

Рисунок 11.2 - Схема сечения автодороги

11.15 При применении для сооружения насыпей различного назначения дробленого мерзлого грунта в зимнее время, заполнение ячеек ГП-1500 сопровождаются обработкой грунта в ячейках паром из паровой иглы, что позволяет растопить снег, снизить льдистость грунта и создать возможность первичного его уплотнения, повысить сцепление грунта в модулях с поверхностью земли.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества ГП-1500 требованиям настоящего Стандарта.

Срок гарантийного хранения со дня отгрузки партии конструкций – 6 месяцев при условии соблюдения требований раздела 10.

После истечения гарантийного срока хранения материал ГП-1500 должен быть подвержен контролю в соответствии с разделом 8 настоящего Стандарта. При положительных результатах контроля ГП-1500 может быть применено по

назначению в течение календарного месяца. При отрицательных результатах контроля ГП-1500 может быть использовано не по назначению или утилизировано на предприятиях по переработке промышленных отходов.

12.2 Срок службы ГП-1500 составляет не менее срока службы грунтового сооружения и обеспечивается расчетным выбором применяемых технических тканей и лент и конструктивными решениями, создающими необходимый запас прочности ГП-1500, а также обеспечивается соблюдением потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с данным СТО.

12.3 По истечении срока службы или при ликвидации объекта, построенного с использованием ГП-1500, материал ГП-1500 подлежит утилизации на предприятиях по переработке промышленных отходов.

Приложение А
(обязательное)

Требования к техническим тканям для изготовления геомодулей

Таблица А.1 Требования к техническим тканям для изготовления крупноразмерных геомодулей

Основной параметр (характеристика)	Значения параметра (характеристики)		
	Крупноразмерные	Среднеразмерные	Малоразмерные
<u>Сырьевой состав</u>	Полиэфир	Полиэфир	Полиамид
Поверхностная плотность, не менее, г/м ²	530	500	300
Разрывная нагрузка образцов 200х50 мм, КГС, не менее	По основе	900	500
	По утку	800	330
Относительное удлинение при разрыве, %, не более	По основе	26	30
	По утку	25	25

Таблица А.2 Требования к полиэфирным ниткам для изготовления геомодулей

Основной параметр	Значения параметра
Структура нити	28 текс х 3 х 3
Разрывная нагрузка, кгс, не менее	12
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	14

**Приложение Б
(обязательное)**

Форма паспорта на ГП

Название организации - изготовителя Адрес и телефон организации - изготовителя

**ПАСПОРТ
НА ГРУНТОВЫЙ МОДУЛЬ ГП 1500- _____**

СТО 45172744-005-2010

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № _____

ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕНИЯ № 2303736, 2338834, 2228479

Назначение изделия	Применяются при строительстве несущих покрытий, грунтовых насыпей, верхних строений дорог и площадок, при укреплении склонов и других сооружений в соответствии с СТО
Материал	Техническая ткань марки _____

СТО 45172744-005-2010

Технические характеристики ГП-

Наименование показателя, единица измерения	Величина показателя	
	Факт. величина	По данным ТУ
Модификация ГП		
Ширина ленты, м		
Длина диагонали ячейки, м		
Размеры ГП в плане, м		
Дата отгрузки		
Срок службы в грунте, не менее		

3 Комплектность

- 3.1 Номер партии
- 3.2 Дата отгрузки
- 3.3 ГП 1500- _____ к-т.
- 3.4 Паспорт – на 1 листе.
- 3.5 Руководство по эксплуатации – на ___ листах.
- 3.6 Инвентарный кондуктор – по спец. заказу.

4 Гарантийные обязательства

Срок гарантийного хранения – 6 месяцев со дня отгрузки партии изделий со склада изготовителя при условии соблюдения потребителем требований раздела 6 настоящего СТО.

Начальник производственной лаборатории (ОТК)

Ф.И.О.

Приложение В (рекомендуемое)

Таблица В.1 Перечень оборудования для испытаний

Наименование	Тип или обозначение	Класс точности, /погрешность, (допускаемое отклонение)	Предел измерения, диапазон измерения, диапазон испытания	ГОСТ или ТУ	Примечание
Средства измерений					
Линейка измерительная металлическая	Линейка-300	0,5 мм	0-300 мм	ГОСТ 427	Для измерения по п. 5.2
Линейка измерительная металлическая	Линейка-1000	0,5 мм	0-500 мм	ГОСТ 427	
Линейка измерительная металлическая	Линейка-3000	0,5 мм	0-1000 мм	ГОСТ 427	
Рулетка измерительная	МТ-00-103	0,5 мм	0-3 м	ГОСТ 7502	
Толщиномер индикаторный	ТН 10-60	Предел допускаемой основной погрешности, мм, (\pm): На участке до 1 мм – 0,01 На всем пределе измерений – 0,018	0-10 мм	ГОСТ 11358	
Весы	GF--300	0,001 г	0,001-300 г	-	Для измерения по п. 5.3
Весы	ТВ-3К-В	1 г	10-3000 г	ГОСТ 29329	
Весы почтовые	ВП-50	2,5-50 кг	$\pm 0,075$ кг	ГОСТ 13837	Для измерения по п. 5.4
Динамометр	ДПУ-100	КТ. 2	10-100 кН	ГОСТ 13837	
Испытательное оборудование					
Машина испытательная	Тип 2179	-	от 0 до 200 кг·с от 0 до 500 кг·с от 0 до 1000 кг·с	ГОСТ 28840	Для измерения по п. 5.8
Машина испытательная	Р-0,5	-	от 20 до 100 кг·с от 50 до 250 кг·с от 100 до 500 кг·с		
Машина испытательная	РМ-30-1	-	от 0,02 до 5 кг·с от 0,05 до 10 кг·с от 0,1 до 30 кг·с		Для измерения по п. 5.9

Библиография

- [1] ТУ 2316-001-34895698-96 Краска защитно-декоративная фосфато-полимерная ВД-КЧ-1Ф "Полифан"
- [2] СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве
- [3] ТОИ Р 66-14-2002 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для машинистов экскаваторов одноковшовых
- [4] ТОИ Р 66-18-2002 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для стропальщиков
- [5] ТОИ Р 66-44-2002 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для машинистов трубоукладчиков
- [6] Приказ Министерства здравоохранения РФ № 405 от 10.12.1996 г.
- [7] ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
- [8] Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.
- [9] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»
- [10] Методические рекомендации по применению грунтовых модулей ГП-1500 при сооружении автомобильных дорог, насыпных промышленных площадок, укрепления поверхности откосов, утв. ОАО «Союздорнии», 2010 г.

ОКС 59.080.70, 93.080.00, 93.080.01, 93.080.10,
93.080.20

ОКП 83 7852

Ключевые слова: Грунтовый модуль ГП-1500, область применения, технические характеристики, требования к сырью, упаковка, маркировка, приёмка, методы испытания, транспортирование и хранение, условия эксплуатации


Руководитель организации–разработ-
чика

ООО «ФИРМА НАУКА»

наименование организации

Генеральный директор

должность



личная подпись

Ю.А. Камынин

инициалы, фамилия

Исполнители:

Технический директор

должность



личная подпись

М.И. Крупенин

инициалы, фамилия

Руководитель проекта

должность



личная подпись

Х.К. Мухаметдинов

инициалы, фамилия